

**POPIS VÝROBKU**

Dorus DD 066 vykazuje následující vlastnosti:

Technologie	PVA disperze
Typ produktu	Lepidlo na kolíky a čepy
Aplikace	Montážní lepidlo
Vzhled	Bílé, Po zaschnutí transparentní

Oblasti použití

- pro strojní opravy suků a kolíkovací automaty
- vhodné pro čerpadla s převodem 34:1

Vlastnosti

- vysoká viskozita
- dobré vlastnosti při nanášení postřikem
- dlouhá otevřená doba
- rychlé ztuhnutí
- velmi krátká doba sesazení
- nízké rychlosti
- snadné čištění
- dává transparentní houževnatě elastický spoj
- nejvyšší pevnost slepení dřevěných dílů a nábytku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální filmotvorná teplota: (MFFT, DIN 53787)	cca +0°C
Viskozita: (Brookfield RVT, 6/20/20, ISO 2555)	7500 až 10000 mPa.s
pH (20°C, ISO 976)	6,5 až 7,5

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Před použitím je nezbytné přečíst **bezpečnostní list** výrobku k získání informací o preventivních opatřeních a bezpečnostních doporučeních. Také u chemických výrobků, vyjmutých z povinného označení, je nutno vždy dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření.

Návod na použití:

Zpracovatelská teplota materiálu a lepidla má být minimálně + 10°C.

Povrchy určené k lepení musí být čisté a těsně přiléhající.

V případě potřeby může být zředěno vodou do 3 %.

Čištění

Nanášecí zařízení po použití můžete vyčistit studenou nebo teplou vodou dříve než lepidlo zaschne. Zaschlé lepidlo odstraníte jen mechanicky.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v původním těsně uzavřeném obalu v chladu a suchu.

Před použitím důkladně promíchejte.

Po použití obal opět těsně uzavřete.

Životnost

12 měsíců

(v neotevřeném původním obalu)

Klasifikace:

Upozornění na rizika/

Bezpečnostní pokyny/ viz bezpečnostní listy

Přepravní předpisy

Poznámka

Tato informace poskytnuta zde, zvláště doporučení pro používání a aplikace našich produktů se zakládá na současném stupni našich znalostí a zkušeností. Vzhledem k různorodosti používaných materiálů a různorodosti pracovních podmínek nad kterými nemáme kontrolu, striktně doporučujeme provádět vlastní zkoušky našich produktů s ohledem na požadované výrobní procesy a aplikace. Nepřijímáme žádné závazky vzhledem k výše uvedeným informacím nebo vzhledem k jakémukoliv ústnímu doporučení s výjimkou, že tato doporučení byla učiněna v ledabylosti nebo se zlým úmyslem.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřiká přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikající z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu včetně náhrady škod.

Tato diskuse o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel Spojené státy a kdekoli jinde. ® značí ochrannou známku zaregistrovanou na Úřadě obchodního vlastnictví USA (U.S. Patent and Trademark Office).

Reference 0.0